



## Характеристики

| Наименование   | Значение                           | Аудит        |
|--|------------------------------------|--------------|
| Соответствует требованиям  | Castrol SAF-AG4 + FM, VW G 055 145 |              |
| Плотность при 20°C   | 864 г/см <sup>3</sup>              | EN ISO 12185 |
| Цвет   | Коричневый                         | визуальный   |
| Вязкость при 100°C   | 16.7 мм <sup>2</sup> /с            | DIN 51562-1  |
| Вязкость при 40°C  | 107.9 мм <sup>2</sup> /с           | DIN 51562-1  |
| Индекс вязкости VI   | 168                                | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C                                 | 48.700 mPa*s                       | ASTM D2983   |
| Температура застывания   | -54 °C                             | DIN ISO 3016 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (износ)                  | 0.71 мм                            | DIN 51350-3  |
| Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление) | 3600 / 3800 N                      | DIN 51350-3  |
| Образование пены I при 24°C                                      | 0/0 мл/мл                          | ASTM D892    |
| Образование пены II при 93.5°C                                   | 0/0 мл/мл                          | ASTM D892    |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C                           | 0/0 мл/мл                          | ASTM D892    |
| Тест на медную полоску при 150°C                                 | 1a                                 | ASTM D130    |

## Аналоги OEM

### Toyota

0888581086

### Volkswagen Group

G055145A1, G055145S0, G055145A2, G055145S2